



Pittura per finiture e rivestimenti interni/esterni di legno e metallo.
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/d): 150 g/l (2007)/ 130 g/l (2010).
 Il prodotto Fondo opaco ad acqua contiene al massimo 30 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Fondo ad acqua opaco per ogni tipo di smalto all'acqua, con un elevato potere coprente e riempitivo, ideale per chiudere i pori del legno e le lievi asperità delle pareti prima della finitura a smalto. Il prodotto risulta carteggiabile dopo 8-12 ore dall'applicazione.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legno: asportare vecchi strati di pittura non aderenti, stuccare carteggiare e spolverare.

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire le macchie di sporco.

Muri vecchi: rimuovere le vecchie pitture, pulire le macchie di sporco.

Applicare una mano di **FONDO OPACO AD ACQUA**, lasciare asciugare per almeno 24 ore.

FINITURA

Applicare due mani di **SMALTO AD ACQUA** con un intervallo di almeno 8 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione del **FONDO OPACO AD ACQUA** a base di resina acrilica pigmenti e cariche riempitive ad alto potere stuccante, su superfici in legno opportunamente predisposte, in due strati di 25 Microns secchi ciascuno .

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit. 10		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA E SAPONE		Applicazione a rullo 5% ACQUA	
Aspetto e finitura OPACO		Fuori polvere 30'		Peso specifico kg/l =		Applicazione a pennello 5% ACQUA	
Colori BIANCO		Secco al tatto 1 ORA		Solidi in volume 65		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI / SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità K.U. 110		Applicazione a spruzzo ad aria 20% ACQUA	
Vita di stoccaggio 24 MESI		Sovraverniciabilità 24 ORE		Temperatura di infiammabilità =		DIAM. UGELLI 1,5-1,7 mm PRESSIONE 3 atm	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.vipvernici.it